



Technický list 01.02 Sklenářský tmel

Výrobek	Jednosložkový tmel na bázi lněného oleje, anorganických pigmentů a plnidel v pojivu.		
Vlastnosti	<input checked="" type="checkbox"/> Snadno aplikovatelný <input checked="" type="checkbox"/> Přetíratelný po 14 dnech <input checked="" type="checkbox"/> Na podklady dřevo, kov <input checked="" type="checkbox"/> Hladký povrch <input checked="" type="checkbox"/> Po překrytí barvou -odolný proti povětrnostním vlivům		
Použití	- K utěsnění a upevňování tabulkových skel do dřevěných a kovových ráků - Tmelení skleněných výplní zahradních skleníků apod.		
Balení	Salám 500g a 1kg, kelímek 500g a 1kg a kbelík, 5kg, 10kg a 25kg.		
Barva	Béžová		
Technické údaje			
Základ	-	lněný olej, plniva	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	2,0	
Aplikační teplota	°C	+5 / +30	
Povrchová suchost	hod.	24	
Přetíratelný	dny	po 14	
Deformace	%	≤ 1	
Skladovatelnost	24 měsíců	500g a 1 kg	(při teplotách od +5°C do +25°C)
Skladovatelnost	12 měsíců	5 kg, 10 kg, 25 kg	
Minimální šířka spáry	mm	10 x 10	
Maximální šířka spáry	mm	15 x 20	
Omezení	Mimo jiné není vhodné pro trvalé zatížení vodou, pro použití na PE, PP, plastové rámy, tmelení akrylových a polykarbonátových desek.		
Podklad	Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje, ocelové rámy doporučujeme opatřit 2x základním nátěrem.		
Pokyny	Rám zbavte veškerých nečistot a opatřete základním nátěrem. Tmel naneste v tenké vrstvě do polodrážky a uložte tabuli skla. Sklo musí přilnout v celé ploše. Sklo připevněte příponkami a do polodrážky zatlačte tmel sklenářským nožem a povrch tmelu uhladte nožem.		
Doporučení	Nátěrem chraňte před degradací a praskáním z důvodu působení UV záření, dále zabraňte ihned po aplikaci neúměrně rychlému vysychání tmelu z důvodu přímého slunečního záření nebo vysoké teploty. V případě nevyhovující nízké hustoty (řidkého tmelu) je možné přidat do hmoty malé množství křídové moučky.		
Upozornění	Tmel neslouží pro mechanické zabezpečení výplně v rámu, pro tento účel použijte sklenářské zasklívací trojúhelníčky (kovové).		
Čištění	Materiál: technický benzín Ruce: mýdlo a voda, krém na ruce		
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 01.02».		
Aktualizace	Aktualizováno dne: 03.08.2016		Vyhotoveno dne: 31.10.2001

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 01.02 Sklenářský tmel

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100